

Proceso: TERMOFORMADO

Indicado para procesos de extrusión termoformado. Presenta buena procesabilidad y excelente productividad, además de una alta resistencia al fundido y buen balance rigidez/impacto. Está formulado especialmente para producir piezas con una muy alta rigidez y buena transparencia.

APLICACIONES

Planchas lisas y corrugadas, botellas para alimentos, agua sin gas, vasos, bandejas y potes, envases margarina, yogurt, postres y alimentos en general.

PROPIEDADES

Propiedades Típicas	Ensayos ASTM	Unidades	Valor
Índice de Fluidez 2,16 kg/230 °C	D-1238	g/10 min	3,3
Temperatura de Ablandamiento VICAT (10 N)	D-1525	°C	157
Temperatura de Deformación Térmica – HDT (455 kPa)	D-648	°C	124
Resistencia al Impacto IZOD a 23 °C	D-256	J/m	50
Resistencia a la Tracción (en el punto de fluencia)	D-638	MPa	40
Elongación (en el punto de fluencia)	D-638	%	7,0
Módulo de Elasticidad en Flexión	D-790	MPa	2.150
Opacidad (espesor cuerpo de prueba 1mm)	D-1003	%	35

La Densidad de todos los grados de polipropileno producidos por Petroquim S.A. se encuentran en el rango de 0,905 +/- 0,005 g/cc

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Los datos listados corresponden a valores típicos medidos en nuestro laboratorio, y deben ser entendidos sólo como una guía en la selección y procesamiento de la resina. Por este motivo, antes de utilizar cualquier material producido por Petroquim S.A., se recomienda a cada usuario realizar, con el apoyo de nuestros técnicos especializados, las pruebas necesarias para determinar que dicho producto es adecuado para el uso previsto.
- Los usuarios deben asegurarse también que pueden usar los productos Petroquim con las medidas legales y de seguridad necesaria (la ficha de seguridad se encuentra disponible en nuestra página web www.petroquim.cl).
- Toda información referente a cumplimiento de regulaciones para contacto con alimentos se encuentra disponible en www.petroquim.cl
- Este producto no ha sido validado por Petroquim S.A., para ser usado en aplicaciones médicas o farmacéuticas, en dicho caso es responsabilidad del convertidor realizar revisión del cumplimiento de las normativas y regulaciones legales específicas para este sector.
- Petroquim S.A., declina de toda responsabilidad que pueda surgir del mal uso directo o indirecto de esta información.
- Los valores entregados anteriormente pueden ser modificados sin previa comunicación.
- Esta versión anula y reemplaza a las ediciones anteriores.

rev: Ene /2026